



# HIDROTEX

D16

FASSUNG: 121212  
S.:1/2

## STEINSCHLAGSCHUTZ AUF WASSERBASIS

### PRODUKTBESCHREIBUNG

**HIDROTEX** ist eine wasserbasierende Oberflächenbehandlung zum Schutz gegen Steinschlag. Da er keine Lösemittel enthält, ist das nach neuer Technologie entwickelte Erzeugnis weder gesundheits- noch umweltschädigend und erfüllt die dementsprechenden Vorschriften der anspruchsvollsten Länder.

**HIDROTEX** kann auf die Teile aufgetragen werden, für die ein guter Schutz gegen Steinschlag gewünscht wird, da er nach dem Trocknen eine elastische, abriebfeste Schicht bildet.



Aufgrund der hohen Thixotropie ist **HIDROTEX** leicht zu verarbeiten, denn die Fließfähigkeit bei der Aufbringung ist sehr gut.

**HIDROTEX** kann auf Epoxy-Grundierungen, Polyurethan-Untergründe, gehärtete Farbe und sogar auf das blanke Blech aufgebracht werden, ohne dass Korrosion entsteht. **HIDROTEX** kann nach Ablauf von 60 Minuten mit Karosserielacken aller Art überzogen werden.

### MATERIALBESCHREIBUNG



<b>Grundstoffbasis:</b>	Elastomer
<b>Farbe:</b>	Grau, schwarz
<b>Spezifisches Gewicht:</b>	1,2 kg/l bei 20°C
<b>Ergiebigkeit:</b>	6-7 m <sup>2</sup> /l
<b>VOC:</b>	93 g/l Grau, 94 g/l Schwarz

### VERARBEITUNG

	 Kg/cm <sup>2</sup>		 cm
	HP	RB1	
Feine Struktur	2-3	4-5	10-15
Grobe Struktur	1-2	2-3	20-30
Strukturband	1,5	2,5	3

## TROCKNUNG

Die Trocknung ist von der Lüftung, Raumtemperatur, relativen Luftfeuchtigkeit und Schichtdicke abhängig. Generell ist zu sagen, dass das Produkt trocken ist und überlackiert werden kann, sobald sich die Farbe des gesamten Teils verändert hat.

				JET DRY	
	23°C 60 % H.R. 200 mikron	60°C	IR		
HIDROTEX	1h	5'	5'	30'	1h

## HINWEISE

Für ein schnelleres Trocknen in gut gelüfteten Räumen verarbeiten.  
Nicht bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von über 80 % aufbringen.

## REINIGUNG DER WERKZEUGE

Am besten Heißwasser verwenden. Ist das Produkt trocken, Azeton benutzen.

## SICHERHEIT

Das Etikett des Produktes lesen und Hinweisen folgen. Bei weiteren Fragen Sicherheitshinweise. Wir bitten, die Richtlinien über die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie über die Beseitigung von Abfall zu beachten.

## LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden. Zwischen +5°C und +30°C lagern.

## GARANTIE

Eine nicht geöffnete Dose hält über ein Jahr nach der Herstellung.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung oder an unsere Technische Abteilung.  
ROBERLO SA haftet nicht beim falschen Gebrauch des Produktes.

### VORSCHLAG:

Ausflussmenge  
allmählich steigern, um  
die gewünschte Dicke und  
Bandbreite zu erreichen.