



AIRCOLOR ZINC

H1

FASSUNG: 070404
S.:1/2

ZINKGRUNDIERUNG




PRODUKTBESCHREIBUNG

AIRCOLOR ZINC ist ein besonders haftfähiger satiniertes grauer Lack für Metall mit hohem Korrosionsschutz. Sehr gut geeignet für die Lackierung von Metallteilen und zur Wiederherstellung der Galvanisierung in beschädigten Bereichen. Hoher Zinkgehalt.





MATERIALBESCHREIBUNG

Grundstoffbasis:	Modifizierte Nitrosynthetik
Farbe:	Grau
Spezifisches Gewicht:	Spray 1 kg/l bei 20°C Zinc 1,3 kg/l bei 20°C
Glanzgrad:	Seidenglänzend
Treibgas:	Dimethyläther
Spray-Druck:	4,5 bar bei 20°C
Trockenschichtdicke:	35 Mikron 2 Spritzgänge
Mindesttemperatur bei der Verarbeitung:	8°C
Ergiebigkeit:	2 m ² /spray
Voc:	518 g/l 364 g/l
Festkörper:	47 % 72 %
Zinkgehalt:	96% auf Trockenfilm




VORBEREITUNG DER FLÄCHE ODER DES UNTERGRUNDES

VORGANG		Stahlblech	Verzinktes-Blech
	P80	✓	✓
	P150	✓	✓
	DA93	✓	✓

ANWENDUNGSMETHODE

	 cm		
2-3	20	2	3'

TROCKNUNG

		
10°C	3'	10'
20°C	2,5'	6'
30°C	1,5'	4'

HINWEISE

Den Spray vor der Verarbeitung 2 - 3 Minuten nach dem Hören des Mischergeräusches gut schütteln.

Die nicht zu lackierenden Bereiche müssen vorher abgedeckt werden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Nach der Verarbeitung des Produkts die Düse reinigen, indem nach unten gesprüht wird, bis nur noch Gas austritt.

SICHERHEIT

Das Etikett des Produkts durchlesen. Bei weiteren Fragen Sicherheitshinweise SDS 812/D nachschlagen. Wir bitten, die Richtlinien über die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie über die Beseitigung von Abfall zu beachten.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden. Zwischen +5°C y +30°C lagern.

GARANTIE

Eine nicht geöffnete Dose hält über ein Jahr nach der Herstellung.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung oder an unsere Technische Abteilung.

Bei falschem Gebrauch des Produkts macht sich ROBERLO SA nicht verantwortlich.

VORSCHLAG:

Für ein besseres Finish wird die Aufbringung mit "flinken Händen" empfohlen.