



ISOFAST

H7

FASSUNG: 121212
S.:1/2

NITROSYNTHETIK-FÜLLER

PRODUKTBESCHREIBUNG

ISOFAST, ist ein universell einsetzbarer Einkomponenten-Grundierfüller für Reparaturen an Autokarosserien. Besondere Eigenschaften sind die schnelle Trocknung und die ausgezeichnete Haftung auf den verschiedenen Materialien, die für Karosserien verwendet werden.



Der Füller ISOFAST ist aufgrund seiner schnellen Trocknung und feinen Pulverisierung ideal für die schnelle Reparatur kleinerer Flächen und braucht nicht abgeschliffen zu werden (Prozess SMART small and medium area repairing technology). ISOFAST kann mit allen Karosserielacken überlackiert werden.

ISOFAST ist ein Produkt, das für kleinere Arbeiten wirtschaftlich vorteilhaft ist, da es dank der Präsentation in Sprayform weder eine Vorbereitung noch Reinigung des Werkzeugs erfordert.





MATERIALBESCHREIBUNG

Grundstoffbasis:	Nitroakrylharze	
Farbe:	Isofast FX1 - Hell Grau Isofast FX2 - Mittelgrau Isofast FX3 - Dunkel Grau	
Spezifisches Gewicht:	Aerosol 0,9 kg/l bei 20°C	Isofast 1,2 kg/l bei 20°C
Treibgas:	Dimethyläther	
Spray-Druck:		4 bar bei 20°C
Trockenschichtdicke:	30 Mikron	2 Spritzgänge
Ergiebigkeit:	4 m ² /spray	
VOC:	692 g/l	
Festkörper:	19 %	





VORBEREITUNG DER FLÄCHE ODER DES UNTERGRUNDES

VORGANG		Spachtel	Lack OEM	Kataphorese
	P360	✓	✓	✓
	DA93	✓	✓	✓

ANWENDUNGSMETHODE

			
2-3	15-20	2-3	2'

TROCKNUNG

			
10°C	10'	25'	25'-60'
20°C	5'	15'	15'-30'
30°C	3'	10'	10'-20'

HINWEISE

Den Spray vor der Verarbeitung 2 - 3 Minuten nach dem Hören des Mischergeräusches gut schütteln.

Die nicht zu lackierenden Bereiche müssen vorher abgedeckt werden.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Nach der Verarbeitung des Produkts die Düse reinigen, indem nach unten gesprüht wird, bis nur noch Gas austritt.

SICHERHEIT

Das Etikett des Produkts durchlesen. Bei weiteren Fragen Sicherheitshinweise. Wir bitten, die Richtlinien über die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie über die Beseitigung von Abfall zu beachten.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden. Zwischen +5°C y +30°C lagern.

GARANTIE

Eine nicht geöffnete Dose hält über ein Jahr nach der Herstellung.

VORSCHLAG:

Benutzen Sie Isofast als Hilfe, um zu überprüfen, dass verspachtelte Kanten gut profiliert sind.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung oder an unsere Technische Abteilung.

Bei falschem Gebrauch des Produkts macht sich ROBERLO SA nicht verantwortlich.