# PRIMALKYDE 1221
## Korrosionsbeständige 1K-Alkyd-Grundierung

### DEFINITION

Korrosionsbeständige Einkomponenten-Alkyd-Grundierung mittelhoher Schichtdicke mit Haftung auf Eisen und Stahl. Einfärbbar mit 5-10% Disolac + -Grundfarbe.

### PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|---|---|
| **Beschaffenheit:** | Alkyd-Einkomponentenlack |
| **Farbe:** | Rot, grau, schwarz, weiß und transparent |
| **Erscheinungsbild:** | Matt |
| **Spezifisches Gewicht:** | 1,3-1,5 kg/l bei 20ºC |
| **Trockenrückstand:** | 65-74 Gew.-% |
| **Festköper nach Volumen (Bindemittel):** | 58 ± 2 % |
| **Festköper nach Volumen (Mischung):** | 48 ± 2 % (primer + thinner) |
| **VOC gebrauchsfertig:** | < 500 g/l - 2004/42/EC - IIA(i)(500) |
| **Schichtdicke trocken:** | 40-50 µm (2 Schichten) |
| **Theoretische Ergiebigkeit:** | 12-14 $m^2$/l (50 µm) |

### UNTERGRUND UND VORBEREITUNG

**Neu:** Entfetteter Stahl mit Grundierung
**Alt:** Geschliffen P180/240 und entfettet

### AUFTRAG

| ***Primalkyde 1221: Lösungsmittel DS238*** | A + C | S | mm | bar | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Airbrushtechnik** | 100:10-20 Volumenprozent | 20''-30'' F/4 20ºC | 1,6-1,8 | 3 | 2 | 10'-15' 20º C |

- *Bei Auftrag mit einer Airbrush- oder HVLP-Spritzpistole bitte den entsprechenden Vertriebshändler fragen.*

### TROCKNUNG

| | | |
|---|---|---|
| **20º C** | 30' | 2h |

- *Es wird empfohlen, den Auftrag in einer belüfteten Trockenkabine bei 20°C durchzuführen.*
- *Die maximale physikalisch-chemische Widerstandsfähigkeit wird nach 15 Tagen bei Lufttrocknung oder nach 7 Tagen bei Ofentrocknung erreicht.*



Ctra. N-II, km 706,5 - 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona). SPANIEN Tel. +34 972 478 060 - Fax +34 972 477 394 E-Mail: info@roberlo.com

# PRIMALKYDE 1221
## Korrosionsbeständige 1K-Alkyd-Grundierung

### SCHLEIFEN

Für eine korrekte Abdeckung nicht unbedingt erforderlich.

Wasser P800-1000.

Trocken P360-400.

Überstreichbar: max. 15 Tage. Überstreichbar mit weißer, roter, grauer und transparenter Kunstfarbe.

### REINIGUNG DER GERÄTE

Vor dem Aushärten des Produktes mit Lösungsmittelreiniger reinigen.

### SICHERHEIT

Bitte die Angaben auf dem Etikett beachten. Mehr Information dazu finden Sie auf den Sicherheitsdatenblättern. Beachten Sie bitte auch die Richtlinien über Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie die entsprechenden Normen zur Abfallentsorgung.

### LAGERUNG

Das Produkt an einem kühlen und gut belüfteten Ort aufbewahren und nicht direkt dem Sonnenlicht aussetzen. Zwischen +5ºC und +30ºC lagern.

### GARANTIE

In der nicht geöffneten Originalverpackung bis zu einem Jahr nach dem Herstellungsdatum.

*Sollten Sie weitere Fragen zum Produkt haben, setzen Sie sich bitte mit unserem Kundenservice-Center oder unserer Technischen Abteilung in Verbindung.*
*ROBERLO SA übernimmt in keinem Fall die Verantwortung für einen unsachgemäßen Umgang mit dem Produkt.*



Ctra. N-II, km 706,5 - 17457 RIUDELLOTS DE LA SELVA (Girona). SPANIEN Tel. +34 972 478 060 - Fax +34 972 477 394 E-Mail: info@roberlo.com