



VITAL

A48

FASSUNG: 160905
S.:1/2

ALL-PURPOSE LIGHT STYRENE FREE

PRODUKTBESCHREIBUNG

Universell einsetzbarer Polyester Spachtel mit geringem spez. Gewicht und frei von Styrol. Der Spachtel ist cremig, leicht zu mixen und zu verarbeiten. Er kann als Füll- und Feinspachtel eingesetzt werden. Seine leichte Schleifbarkeit spart Zeit, erhöht die Effizienz und macht die Reparatur einfacher. Es hat eine gute Haftung auf Blech.

MATERIALBESCHREIBUNG

Grundstoffbasis: Ungesättigter Polyester
Farbe: Hellgrün
Spezifisches Gewicht: 1,0 kg/l bei 20°C
VOC: 24 g/l Mischung

HILFSMITTEL

Härter PBO

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE




Wird auf die verschiedenen Untergründe aufgebracht: Stahlblech, Aluminiumblech, galvanisiertes Metall und Polyester.
Wenn größtmöglicher Schutz erforderlich ist, empfiehlt es sich **VITAL** auf eine Epoxidgrundierung aufzubringen.
Nicht auf Thermoplaste und Wash Primer verwenden.

VORBEREITUNG DER FLÄCHE ODER DES UNTERGRUNDES




- 1 - Untergrund prüfen und bestimmen.
- 2 - Vorgang:

VORGANG		Stahlblech	Aluminiumblech	Galvanisiertes Metall	Polyester UP-GFK
	P80	√	√	√	√
	P150	√	√	√	√
	DA93	√	√	√	√

1 - VERARBEITUNG

	 GEWICHT	 100	
10°C	100:3	9'	30'
20°C		5'	25'
30°C		4'	15'

2 - SCHLIFF

		 HUB	KLEINE FLÄCHEN	GROßE FLÄCHEN
BEGINN		7 - 5 mm	P120/ P150	P100
SCHLUSS		5 - 3 mm	P220	P240

HINWEISE

Überdosierung des Härters vermeiden. Härter gut vermischen.
Unbedingt vor der Lackierung mit einer Isolierschicht überziehen.
Der Polyesterspachtel härtet bei Temperaturen unter 5°C nicht aus.

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Vor der Härtung des Produktes Spatel gut mit Lösungsmittel reinigen.

SICHERHEIT

Das Etikett durchlesen und den Hinweisen folgen. Bei weiteren Fragen Sicherheitshinweise nachschlagen. Wir bitten, die Richtlinien über die Sicherheit und Hygiene am Arbeitsplatz sowie über die Beseitigung von Abfall zu beachten.

LAGERUNG

Kühl und trocken lagern. Direktes Tageslicht vermeiden. Zwischen +5°C und +30°C lagern.

GARANTIE

Eine nicht geöffnete Dose hält über ein Jahr nach der Herstellung.

VORSCHLAG:

Seine relative lange
Verarbeitungszeit
ermöglicht besonders
bei größeren Teilen
eine schnelle
Reparaturzeit.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Kundenbetreuung oder an unsere Technische Abteilung.
Bei falschem Gebrauch des Produktes haftet ROBERLO SA nicht.